

水に濡れても滑りにくい。手軽に塗れます。(一液性)

塗る滑り止め

防滑塗料

滑り止め防滑塗料は全品Eマークです。
jhbネットでご注文ができます。

耐摩耗性・耐久性・密着性・防滑性 抜群!

油性

(原材料) EP エポキシ系樹脂(1液性油性塗料)

耐薬品・油・酸アルカリに優れ、ハードに滑り止めを必要とする場所に最適!

- 工場の油汚れ場所に。
- 雨の日の玄関先等。
- ハードにグリップを必要とする場所に。
- 常に濡れている・レストラン厨房・洗い場に。

| | | |
|-----------------------|---|-------|
| 適応床材 | コンクリート・タイル・石・木・金属 | |
| 不適応床材 | プラスチック：ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、塩ビ、各種エンプラ ゴム：フッ素ゴム、シリコンゴム、ウレタンゴム、ブチルゴム ガラス | |
| 商品コード(カラー) |  EP1G-1 グレー  EP1G-3 イエロー | |
| 価格 | 85,000円 | |
| 容量 | 3.78ℓ(1米ガロン) | |
| ※実際の色とは異なります。 塗布面積 | EP1G×1缶で約4㎡塗れます | |
| パッケージ容器 | 丸型塗料缶 | |
| | ※EP1G-2(グリーン)は廃番となりました。 | |
| 成分(CAS番号)／質量% | 1-クロロ4-(トリメチル)ベンゼン 《98-56-6》 | 10-30 |
| | 結晶性二酸化ケイ素 《14808-60-7》 | 10-30 |
| | 霞石閃長岩 《37244-96-5》 | 10-30 |
| | 1,2,4-トリメチルベンゼン 《95-63-6》 | 1-<3 |
| | 1-メキシ 2-プロパノール 《107-98-2》 | 1-<3 |
| | 芳香族炭化水素系溶剤 《64742-95-6》 | 1-<3 |
| | カーボンブラック 《1333-86-4》 | 0.1-1 |
| | 申告が必要なレベル以下の成分(エポキシ系樹脂を含む) | 15-40 |
| 比重 | 1.6 | |
| ソリットボリューム | 61% | |
| 乾燥時間 | 歩行可能 約12時間(21℃) 硬化時間 約72時間(21℃) | |
| 摩擦係数(ASTM F609) | ドライ 1.19 ウェット 1.02 | |
| 持続性(塗装間隔) | 5年(表面処理・プライマー処理をした場合) | |
| 適用法令 | 消防法 危険物第4類 引火性液体第2石油類(貯蔵所要許可基準・2000リットル以上の場合) 化学物質排出管理促進法(PRTR)第1種指定化学物質 | |
| 製造 | USA(US NAVYの使用実績80%)米軍艦船の飛行甲板等に使用されている滑り止め床材です。 | |
| 防火構造材料認定 | USA US Mil-D-23003A 国土交通省 F-118号 日本海事協会 06EQ14FPA | |



※EP1G-2(グリーン)は廃番となりました。